


PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	43 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Energie Solaire Totale Rejetée	70 %
Ratio solaire	
Réflexion	47 %
Absorption	25 %
Transmission	28 %
% Réduction Eblouissement	68 %
Coefficient K (Kcal / h.m ² .C°)	NC

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
K. Value (Kcal / h.m ² .C°)	

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE: 5 ans application verticale
3 ans application horizontale
 Contre: Le craquèlement
 Le jaunissement
 La démétallisation

POSE EXTERIEURE
 ADHESIF P.S.
 TRAITE ANTI-RAYURES «Cristal»

CONSEILS D'APPLICATION*

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI

* Voir précisions sur la fiche de:
 "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY: 5 years vertical application
3 years vertical application
 Against: Peeling
 Cracking
 Demetallization

EXTERNAL APPLICATION
 P.S. ADHESIVE
 SCRATCH RESISTANT COATING «Crystal»

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES

Use this chart in conjunction with our glass
 compatibility guidelines.